### ⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

昭64-39230

<pre>⑤Int.Cl.⁴</pre>	識別記号	庁内整理番号		④公開	昭和64年(1989)2月9日	
H 02 H 9/02 H 01 B 12/02 H 01 L 39/16	Z A A Z A A Z A A	Z - 7337 - 5G 7227 - 5E 8728 - 5F	審査請求	未請求	発明の数 1	(全3頁)

図発明の名称 超電導回路の保護装置

> ②符 頤 昭62-190428

倒出 願 昭62(1987)7月31日

克 剛

長崎県長崎市丸尾町6番14号 三菱電機株式会社長崎製作

所内

⑪出 顋 人 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

20代 理 人 弁理士 田澤 博昭 外2名

蚏

## 1. 発射の名称

超電導回路の保護装置

#### 2. 存許請求の範囲

第1の超電導線と、この第1の超電導線を両端 に 電気的に接続し、 放第1 の超電導機より臨界電 流値の小さな第2の超遅再線と、この第2の超電 導線かよびこの第2の超電導線の両端に接続され た上記第1の屈覚導展の端部を被覆する高耐圧の 断熱性を有する絶録体とを備えた超電導回路の保 緩装置。

#### 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は超電導回路の故障過電流などによる 破場から保護する超電導回路の保護装置に関する ものである。

#### 〔従来の技術〕

第2回は例えば電子技術総合研究所刊の「超電 導技術の電力系統への応用の研究開発」(59年 **理を説明するための回路図であり、図にかいて、** 1 は紐縄再線、 2 はコンデンサ、 3 はトリガ用ス イッテ、4は過電硫検出器である。

次に動作について説明する。過程流検出器4で 通電流を検出すると、トリガ用スイッチ3がオン となり、図示の個性に追访が充電されたコンデン サ2が急放電される。

とのため超越導線1 に臨界電流以上の過電流が流 れ、超減導級1に熱または磁界が発生して超電源 状態を破壊して超过導から常進導に移行し、抵抗 を生じて電視を限視する。

## (発明が解決しようとする問題点)

従来の超電導回路の保護装置は以上のように携 成されているので、保護袋置が故障過覚療を検出 するためには逍遥旅検出器4.トリガ用スイッチ 3 . コンデンサ 2 および超電導線 1 が必要となり、 保護袋世が複雑で大形となるという問題点があっ た。また、くり返し使用を前提としているため、 超電導線1の劣化を防止するには限流過作中の冷

との発明は上記のような問題点を解消するためになされたもので、簡単な構成で事故電流をしゃ断でき、冷却のための付帯設備にも特別の配慮が不要となる超電導回路の保護装置を得ることを目的としている。

[問題点を解決するための手段]

との発明に係る超電導回路の保護装置は、 臨界 電流の低い超域導線の両端にそれより臨界電流の 高い超域導線を運気接続し、 かつ、 これら両超電 導線を高針圧の新熱性を有する絶縁体で被覆した ものである。

〔作 用〕

この発明における短電導回路の保護技能は風電 導回路に使れる過電流により臨界電流の低い超電 連線が自己溶断し、他の電気回路部品の破壊を防 、どうとするものである。

(実施例)

以下との発明の一実施例を図について説明する。 第1図はこの発明の一実施例を示す断面図であっ て、第1図において、10は第1の母電洋線、11

通電流が流れると、第2の超電導線11は常電浮 に移行し、大きなジュール熱を発生して溶断し、 超電導回路をしゃ断する。との時点では、他の部 分はまだ超電導状態にあるため、劣化や破壊は生 じない。

また、 招断の 瞬間に発生する熱は絶縁体 1 2 の 断熱作用により直接大量に 合却媒体内に 流出した いので、 冷却媒体の気化などによる 冷却系の 破壊 も生じない。

したがって、過億億によって第2の超電導級11 が溶断したときは本装置部分だけ修理すれば、回 路本来の動作が回復する。

たか、上記実施例にかいて超電導回路内にほど んどエネルギを持たない場合は問題ないが、回路 に若干のインダクタンスを有するときは頂弧が困 壁となるので、この場合は第2の超電導線11と 絶縁体12とで聞まれた空間に頂弧材13を充填 して頂弧能力を向上することができる。

なか、上記実施例では絶縁体12を断熱・電気 絶縁・高張力の3条件を消たす材料として説明し

は第1の超電導線10より臨界電流の低い第2の 超電導線で、これら第1かよび第2の超電導線10. 11は電気的に相互に接続されている。12は円 筒状の電気絶線性を有する絶線体で、この絶線体 12は無絶線性を有する高張力材により構成され ている。そして、絶線体12は第1の短電導級10 と後級的に強固に接合されている。

このように保護装置は第1の短憶導線10の第2の超電導線11との接合部分かよび第2の超電 導線11の外部が絶線体12で被覆されて構成されているので、恰却媒体中に浸漬することにより、 両端の絶線体12のない部分から伝導して恰却される。すなわち、保護装置は超電導性を付与された状態で使用されることとなる。

また、保護装置の初線動時の冷却は急を受しないし、正常動作時には超電導性によって、ほとんど熟は発生しないので、それほど多くの熱源束を受せず、とのようにして保護装置を冷却しても問題は生じない。

しかも、第2の租間連線!1の臨界電流以上の

ているが、それぞれ1つずつの条件を演足する材料を複合して構成したものを用いても良い。

(発明の効果)


以上のように、との発明によれば超電導装置の保護回路を過電液により自己溶断する超電導線を挟んで両側にそれより臨界電流の高い超電導線を電気接続すると共に、これら両超電導線を断熱を有し、かつ高耐圧の絶験体で被覆した構成であるので、簡単な構成で事故電流をしゃ断で冷却のための付着設備にも特別な配慮が不要であるものが得られる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例による超域等回路の保護装置の原理構成を示す断面図、第2図は従来の超域等回路の保護装置の原理を示す回路図である。

10 は第1の超電導級、11は第2の超電導級、12は絶録体。

# 特開昭64-39230(3)



10:第1の超電導線 11:第20超電導線 12:超線体

# 第 2 図

